

模块五 自测题

- 1、砂浆的流动性用（ ）表示。
A. 坍落度 B. 分层度 C. 沉入度 D. 工作度
- 2、砌筑砂浆的分层度为（ ）mm 时，该砂浆的保水性和硬化后性能均较好。
A. 0-10 B. 10-20 C. 30-50 D. 60-80
- 3、用于外墙的抹面砂浆，在选择胶凝材料时，应以（ ）为主。
A、水泥 B、石灰 C、石膏 D、粉煤灰
- 4、下列建筑砂浆中（ ）不是按胶凝材料不同分类的。
A、抹面砂浆 B、石灰砂浆 C、混合砂浆 D、水泥砂浆
- 5、砂浆试块标准尺寸为（ ）
A、 $150 \times 150 \times 150\text{mm}$ B、 $200 \times 200 \times 200\text{mm}$
C、 $70.7 \times 70.7 \times 70.7\text{mm}$ D、 $100 \times 100 \times 100\text{mm}$
- 6、砌筑砂浆的强度，对于吸水基层时，主要取决于（ ）
A、水灰比 B、水泥用量和水灰比
C、单位用水量 D、水泥的强度等级和用量
- 7、砌筑砂浆中的水泥强度，应为砂浆强度的（ ）倍为宜？
A、1.5 B、1.5-2.0 C、2.0-4.0 D、4.0-5.0
- 8、砌筑砂浆的保水性指标用（ ）表示？
A、坍落度 B、沉入度 C、保水率 D、维勃稠度

答案:

C 2、B 3、A 4、A 5、C 6、D 7、D 8、C