

模块十 自测题

- 1、装饰装修材料按其燃烧性能应划分为四级，B2 级材料燃烧性能为（ ）
A 可燃性 B 难燃性 C 易燃性 D 不燃性
- 2、装饰装修材料按其燃烧性能应划分为（ ）
A 两级 B 三级 C 四级 D 五级
- 3、材料的（ ）直接决定了工程的使用寿命。
A 耐磨性 B 耐火性 C 耐水性 D 耐久性
- 4、建筑工程中对用于各种可能受振、受冲击的结构或部位，应选用（ ）较好的材料。
A 韧性 B 耐火性 C 塑性 D 抗冻性
- 5、衡量材料耐水性的指标是材料的软化系数，并以 f_R 表示。工程中通常将（ ）的材料称为耐水性材料。
A $f_R > 0.85$ B $f_R > 0.75$ C $f_R < 0.85$ D $f_R < 0.75$
- 6、按岩石的形成方式分类，天然花岗岩属于（ ）
A 深成岩 B 喷出岩 C 沉积岩 D 变质岩
- 7、按岩石的形成方式分类，天然大理石属于（ ）
A 大块状深成岩 B 大块状喷出岩 C 有机沉积岩 D 沉积岩变质岩
- 8、处于水中的重要结构物，必须采用的石材，其软化系数应（ ）
A 大于 0.9 B $0.7 \sim 0.9$ C $0.6 \sim 0.7$ D 低于 0.6
- 9、大理石的抗风化能力普遍较差，多数不宜用于室外装饰，（ ）除外。
A 黄花玉 B 红花玉 C 汉白玉 D 墨玉
- 10、天然花岗岩的通常耐用年限可达（ ）年
A $80 \sim 100$ B $75 \sim 200$ C $40 \sim 100$ D $100 \sim 1000$
- 11、人造装饰石材中的（ ），某些条件下的耐磨能力可比普通钢材高 $5 \sim 50$ 倍，几乎耐各种酸或碱的腐蚀，其韧性也优于天然石材。
A 胶结型人造石材 B 铸石 C 微晶玻璃 D 彩色石英砂装饰板
- 12、（ ）玻璃当遇到火灾时，由于具有破而不缺、裂而不散的特性，所以能有效地隔绝火焰，起到防火的作用，因此又被称为“防火玻璃”。
A 钢化 B 夹丝 C 夹层 D 热反射
- 13、（ ）墙纸是目前国内外使用最为广泛的墙面装饰材料。
A 塑料 B 纸料 C 绸料 D 木料
- 12、在加工玻璃时，不能切割加工的玻璃是（ ）。
A、压花玻璃 B、磨砂玻璃 C、釉面玻璃 D、钢化玻璃
- 13、建筑常用的天然石材，以下（ ）石材耐久性最差？
A、花岗石 B、石灰岩 C、砂岩 D、大理石
- 15、以下（ ）装饰材料不宜用于室外？
A、陶瓷马赛克 B、釉面砖 C、花岗岩 D、琉璃制品
- 16、以下涂料中，同时具有良好性能和环保特性的涂料是（ ）。
A、溶剂型涂料 B、水溶性涂料 C、乳胶涂料 D、无机涂料
- 17、下列玻璃中，具有单向透视功能的玻璃品种为（ ）。
A、钢化玻璃 B、中空玻璃 C、吸热玻璃 D、热反射玻璃
- 18、下列装饰材料中，抗风化性能较差的为（ ）。
A、花岗岩 B、大理石 C、木材 D、玻璃
- 19、建筑物屋顶的斜天窗，应该选用下列（ ）玻璃。

A、平板玻璃

B、钢化玻璃

C、夹丝玻璃

D、反射玻璃

答案:

1、A

2、C

3、D

4、A

5、A

6、A

7、D

8、A

9、C

10、B

11、B

12、B

13、A

14、D

15、B

16、B

17、C

18、D

19、C